

Karta danych technicznych		Tkanina polipropylenowa Kotar z nadrukiem		
PP - tkanina powleczonej				
Dane techniczne	Norma	Jednostka	Wynik	Tolerancja
Gramatura tkaniny powleczonej	EN ISO 2286-2	g/m ²	83	(+/-)5 %
Gramatura powleczenia	EN ISO 2286-2	g/m ²	20	(+/-)5 %
Gramatura tkaniny niepowleczonej	EN ISO 2286-2	g/m ²	63	(+/-)5 %
Wytrzymałość na rozciąganie (osnowa)	EN ISO 527-3	N/5cm	800	(+/-)10 %
Wytrzymałość na rozciąganie (wątek)	EN ISO 527-3	N/5cm	750	(+/-)10 %
Wydłużenie (osnowa)	EN ISO 527-3	%	20	(+/-)10 %
Wydłużenie (wątek)	EN ISO 527-3	%	20	(+/-)10 %
Skurcz 2h - 50°C		%	1	1%>
Skurcz 2h - 60°C		%	1	1%>
Skurcz 2h - 70°C		%	1	1%>
Korona		mN/m	40	-2/2
Szerokość tasiemki osnowy		mm	3	(+/-)0,15 mm
Szerokość tasiemki wątku		mm	4	(+/-) 0,15 mm
Dane rolki				
Rdzeń	76 mm			
Standardowa szerokość	1030 mm			
Pakowanie	paleta			
Utworzono: 24.08.2021				